



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

## Scheda Tecnica

REV 01 del 20.01.2018

# NATURAQUA PARKETTLACK 2K

**NAT41002K-XX**

## VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE PER PARQUET AD ALTA RESISTENZA

### DESCRIZIONE:

NATURAQUA PARKETTLACK 2K è una vernice all'acqua a base poliuretanica per il trattamento di parquet. Da utilizzarsi come prodotto bicomponente. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori, grazie alla sua base d'acqua è pressoché VOC esente. La NATURAQUA PARKETTLACK 2K sviluppa altissimi livelli di protezione da usura e abrasione dei pavimenti in legno tradizionali, pre-levigati o da ripristinare. Elevate performance con la praticità d'uso di una tecnologia all'acqua.

### CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

<b>Aspetto:</b>	liquido traslucido biancastro
<b>Temperatura di utilizzo :</b>	da +5 °C a +30 °C
<b>Rapporto di catalisi</b>	A:B = 10:1
<b>Disponibile:</b>	satinato ≈ 40 gloss / opaco ≈ 20 gloss / opaco-profondo ≈ 10 gloss <b>lucido 90 gloss**</b> (vedi paragrafo dedicato) ≈ 30 min
<b>Fuori polvere:</b>	≈ 30 min
<b>Tempi di essiccazione:</b>	<b>sovraverniciabile:</b> ≈ 10 – 12 ore <b>traffico leggero:</b> ≈ 36 ore
<b>Resa:</b>	≈ 80 – 100 ml/m <sup>2</sup> per mano
<b>Pulizia:</b>	acqua

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

Levigare il parquet per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da olii, grassi, cere, siliconi e vecchie vernici.

Applicare una resina legante all'acqua, caricata con polvere di legno, per stuccare le fessure e le irregolarità e/o per uniformare la superficie ed omogeneizzarne l'assorbimento.

Dopo 1-2 ore carteggiare con carta abrasiva grana 120-180.

Prima dell'applicazione della vernice aspirare con cura tutta la polvere della carteggiatura ed eliminare eventuali residui con un panno.

### APPLICAZIONE :

Miscelare NATURAQUA PARKETTLACK 2K e Catalizzatore 4100-2K nel rapporto 1:1, mescolare molto bene, quindi aggiungere il 20% di acqua (preferibilmente demineralizzata), quindi agitare nuovamente. Dopo 10 minuti applicare il prodotto, quindi attendere 4-6 ore e carteggiare con carta abrasiva grana 220, aspirare con cura tutta la polvere e pulire con panno antistatico.

Quindi applicare una seconda volta.



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

**\*\*RACCOMADAZIONI SPECIALI PER NATURAQUA PARKETTLACK 2K LUCIDA**

NATURAQUA PARKETTLACK 2K – 90 gloss, deve essere catalizzata con il suo specifico catalizzatore 4107-2K.90, nello stesso rapporto 10:1.

Tuttavia, raccomandiamo di pre-diluire il catalizzatore 4107-2k.90 1.1 con acqua demineraliz-zata, quindi aggiungere il catalizzatore pre-diluito a NATURAQUA PARKETTLACK 2K. Agitare sempre molto bene.

**IMBALLO:**

Il prodotto è disponibile in contenitori da 1 e 5 Lt.

**AVVERTENZE:**

- ad esclusivo uso professionale
- verificare compatibilità (colore, contenuto in resina e oli) con legni non conosciuti
- rimuovere completamente ogni residuo di trattamenti precedenti
- verificare sempre la temperatura ambiente e l'umidità del legno
- proteggere dall'esposizione diretta alla luce solare e dall'aria almeno per le prime 3 ore dopo l'applicazione
- conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso.
- tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.
- teme il gelo.

